

AQUA-STOP**MASA ASFALTOWA****Opis produktu i właściwości****AQUA-STOP**

jest wysokojakościową rozpuszczalnikową

masą asfaltowo-lateksową z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do wszelkich hydroizolacji oraz konserwacji i renowacji pokryć dachowych.

Najważniejsze właściwości:

- gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać wodoodporny,
- bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na splukanie wodą wysokowydajny, posiada
- doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską
- posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
- po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę
- odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną

Zastosowanie

- do konserwacji papy i renowacji pokryć dachowych
- do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią (po zagruntowaniu)
- do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, tarasów, fundamentów i ław
- do wykonywania powłok antykorozyjnych

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być suche, wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić.

Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć

Uwarunkowania Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować kontakcie z styropianem. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Dane Techniczne

baza	mieszanina asfaltów, rozpuszczalnik,
zużycie na 1 warstwę	dodatki uszlachetniające
temperatura stosowania	0,4-0,7 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża)
czas schnięcia	Od +5 °C do +30 °C
ilość warstw	pełne wiązanie - po ok.24 godz
metoda nakładania	1-4 w zależności od zastosowania
gęstość	pędzel, szczotka dekarcka
przechowywanie	ok. 1,2 kg/dm ³
okres trwałości	produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne
opakowania	12 miesięcy od daty produkcji
liczba warstw składowania	pojemniki plastikowe 10L i 20L, beczki 200L
zgodność z normą	2 Warstwy (bez przekładek)
	PN-B-24620:1998+Az1:2004

Uwagi Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej karty tracą ważność karty wcześniejsze

Aplikacja

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki.