

MARKA

BUDOWLANY EXPERT

PRODUKT

STRUCTURO

Farba strukturalna do elewacji

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Pozwala oddychać ścianom
- Wysoka siła krycia



POJEMNOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI

STRUCTURO to ekologiczna, strukturalna farba fasadowa. Dzięki innowacyjnej formule cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne czy szorowanie oraz trwałymi kolorami. Tworzy matową, paroprzepuszczalną powłokę. Idealnie nadaje się do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem malowania stabilne podłoże należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. Podłoża chłonne zagruntować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3 - 4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

STRUCTURO można nakładać pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Do malowania większych powierzchni zalecamy używać farb z tej samej partii produkcyjnej. Należy przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami. Po nałożeniu pierwszej świeżej powłoki chronić przed warunkami atmosferycznymi. W przeciwnym wypadku powłoka narażona jest na wystąpienie zacieków oraz może sprawić że finalna warstwa będzie niestabilna.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Produkt nie jest odporny na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Kolor

Biały

Czas schnięcia
dotykowy

ok. 1h

Zapach

Łagodny, specyficzny

Czas schnięcia
całkowity

ok. 24h

Gęstość 1,3±0,1 g/cm³

Powłoka Matowa

Ilość warstw 2 (druga po ok.4h)

Sposób nanoszenia Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem

Zawartość LZO (kat.A/c/FW) 40g/l. Produkt zawiera max. 40g/l.

Wydajność 9 m²/l (jedna warstwa, w zależności od rodzaju podłoża)

Rozcieńczalnik Woda

Mycie narzędzi Ciepła woda z detergentem

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.